



SIRFIX PIGMENTATO RUVIDO

Scheda tecnica 9520PR

DESCRIZIONE

Primer ruvido pigmentato bianco.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SIRFIX P. R. è un Primer ruvido acrilico bianco all'acqua, con eccezionale potere di ancoraggio frà supporti lisci o poco assorbenti come: (Calcestruzzo, Cemento cellulare, Cartongesso o Gesso) per tutti i vari tipi di superfici interne ed esterne. Il prodotto va usato pure come fondo per Decorativi può essere tinteggiato nei vari colori che si desidera e lascia una superficie leggermente ruvida che permette un ottimo ancoraggio per finiture decorative su supporti già esistenti come il classico stucco a calce (marmorino).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SIRFIX P. R.: si applica con pennello, rullo. Per mantenere inalterate le caratteristiche di funzionalità tecniche il prodotto deve essere diluito nelle percentuali consigliate e mantenere il prodotto in agitazione durante l'uso. **AVVERTENZE:** Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto a min +5°C – max + 35°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Gesso, cartongesso e superfici già verniciate: spolverare e pulire adeguatamente. Rimuovere eventuali parti di vecchia pittura scarsamente ancorata. Riprendere eventuali imperfezioni, della superficie con stucco in polvere (Sirstuk) per fessure e buchi profondi, e con stucco in pasta (Rasamuri) per rasature totali o mancanze superficiali. I fondi preparati devono essere trattati previa diluizione con una o più mani a pennello di isolante fissativo all'acqua (Sirfix). N.B. Se l'intonaco è molto incoerente e friabile o la verniciatura preesistente è molto sfarinante è opportuno applicare una ulteriore mano preventiva di (Sirfix) con un'intervallo di 12 ore l'una dall'altra. (Si consiglia comunque una leggera colorazione del primer per valutare meglio gli assorbimenti). **SUPERFICI NUOVE:** Spolverare e pulire adeguatamente; applicare una o due mani di Primer (SIRFIX PR) diluito.

PULIZIA ATTREZZI

Subito dopo l'uso con acqua.

CONFEZIONI

lt 13
lt 5
lt 0,750

MAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto protetto dal gelo in contenitori ben chiusi. Preservare dal gelo e non esporre a fonti di calore superiore a 40°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 65% U.R.
RESA TEORICA	6 - 8 mq/l per mano
ASPETTO E FINITURA	Goffrato - Ruvido
COLORE	Bianco lattiginoso
DILUENTE	Acqua
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	24 ore
% DI DIL. CON ACQUA	25% - max 50%
A RULLO E PENNELLO	
A SPRUZZO	
LAVABILITÀ	
PESO SPECIFICO	1,37 kg/lt circa
CLASSIFICAZIONE COV	Primer
DIRETTIVA 2004/42/CE	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 50g/I(2007), 30g/I(2010). Questo prodotto non supera i 30 g/I di COV.